


# textiles

PANELS / PANNEAUX



Effective July 25<sup>th</sup>, 2016  
En vigueur le 25 juillet 2016

artopex®

SPECIFICATION / SPÉCIFICATIONS	WHISPER II*	NETIQUETTE	STRATA	CRYSTALLINE	CASCADE
Composition	53% Recyc. - PC 100% Polyester	31% Recyc. - PC 100% Polyester	100% Recyc. - PC 100% Polyester	100% Recyc. - PC 100% Polyester	100% Recyc. - PC 100% Polyester
Weight-linear yard / Poids-verge linéaire	10.9 oz	9.6 oz	10 oz	11 oz	11 oz
Width / Largeur	68"	66"	67"	67"	67"
<b>PERFORMANCE / PROPRIÉTÉS</b>					
Tensile strength / Résistance à la rupture	Warp : 274 lbs Fill : 150 lbs	Warp : 259 lbs Fill : 132 lbs	Warp : 100 lbs Fill : 100 lbs	Warp : 100 lbs Fill : 100 lbs	Warp : 100 lbs Fill : 100 lbs
Color fastness to light / Résistance à la lumière	40hrs. Class/Classe 4.5	40hrs. Class/Classe 4	40hrs. L5	40hrs. L5	40hrs. L5
Color fastness to crocking AATCC 8 / Résistance au dégorgeage AATCC 8	Dry / Sec : Class 5 Wet / Humide: Class 5	Dry / Sec : Class 5 Wet / Humide: Class 5	Dry / Sec : Class 5 Wet / Humide: Class 5	Dry / Sec : Class 5 Wet / Humide : Class 5	Dry / Sec : Class 5 Wet / Humide : Class 5
Abrasion resistance / Résistance à l'abrasion	ASTM D-4157 100 000 D.R. / D.F.	ASTM D-4157 50 000 D.R. / D.F.			
Cleaning code / Nettoyage	WS	WS	WS	WS	WS
Acoustic textiles / Tissus acoustiques	Yes / Oui	Yes / Oui			
<b>FLAMMABILITY / INFLAMMABILITÉ</b>					
ASTM E-84	Class 1 or A	Class 1 or A	Class 1 or A	Class 1 or A	Class 1 or A
California - Tech. bulletin 117 Sec. E (CS-191-53) Californie - Bulletin tech. 117 Sec. E (CS-191-53)	Passes Passe	Passes Passe			
<b>SAMPLING CONTACT / ÉCHANTILLON</b>	victortextiles.com (418) 227-9897	victortextiles.com (418) 227-9897	artopex.com (800) 363-3040	artopex.com (800) 363-3040	artopex.com (800) 363-3040

SPECIFICATION / SPÉCIFICATIONS	OFF THE GRID*	DASHING	ESSENCE	PACT	UNIVERSE	CAPE COD
Composition	87% Recyc. 49% PI, 38% PC 100% Polyester	100% Recyc. 100% Polyester	100% Polyester	100% Recyc. 65% PI, 35% PC 100% Polyester	50% Recyc. - PC 100% Polyester	100% Recyc. 76% PI, 24% PC 100% Polyester
Weight-linear yard / Poids-verge linéaire	10 oz	10.9 oz	11.8 oz	12.9 oz	11.7 oz	12.4 oz
Width / Largeur	67"	66"	66"	66"	66"	66"
<b>PERFORMANCE / PROPRIÉTÉS</b>						
Tensile strength / Résistance à la rupture	Warp : 188 lbs Fill : 169 lbs	Warp : 240 lbs Fill : 191 lbs	Warp : 140 lbs Fill : 105 lbs	Warp : 292 lbs Fill : 307 lbs	Warp : 137 lbs Fill : 190 lbs	Warp : 150 lbs Fill : 150 lbs
Color fastness to light / Résistance à la lumière	40hrs. Class/Classe 4	40hrs. Class/Classe 4	40hrs. L5	40hrs. Class / Classe 4	40hrs. Class / Classe 4	40hrs. Class / Classe 4
Color fastness to crocking AATCC 8 / Résistance au dégorgeage AATCC 8	Dry / Sec: Class 5 Wet / Humide: Class 5	Dry / Sec: Class 4 Wet / Humide: Class 4	Class/Classe 4	Dry / Sec: Class 4.5 Wet / Humide: Class 4.5	Dry / Sec: Class 5 Wet / Humide: Class 5	Dry / Sec : Class 4 Wet / Humide: Class 3
Abrasion resistance / Résistance à l'abrasion	ASTM D-4157 100 000 D.R. / D.F.	ACTM D-4157 Mod. 60 000 D.R. / D.F.	ASTM D-4157 Mod.	50 000 D.R. / D.F.		
Cleaning code / Nettoyage	WS	WS	WS	WS	WS	WS
Acoustic textiles / Tissus acoustiques						Yes / Oui
<b>FLAMMABILITY / INFLAMMABILITÉ</b>						
ASTM E-84	Class 1 or A	Class 1 or A	Class 1 or A	Class 1	Class 1 or A	Class 1 or A
California - Tech. bulletin 117 Sec. E (CS-191-53) Californie - Bulletin tech. 117 Sec. E (CS-191-53)	Passes Passe	Passes Passe	Passes Passe	Passes Passe		
<b>SAMPLING CONTACT / ÉCHANTILLON</b>	victortextiles.com (418) 227-9897	victortextiles.com (418) 227-9897	victortextiles.com (418) 227-9897	memosamples.com (800) 366-6839	memosamples.com (800) 366-6839	guilfordofmaine.com (800) 544-0200

\* OFF THE GRID - lava OF05, thermal OF06 / WHISPER II- dim WH76, peep WH91.

These four colours are not recommended with the TakeOff System.

Ces quatre couleurs ne sont pas recommandées avec le SystèmeTakeOff.

## Graded-in and pre-tested fabrics

In order to offer a wide selection of fabrics, a list of fabrics graded-in and pre-tested by Artopex (in various grades) is available at artopex.com. Please refer to the websites of the fabric manufacturers and distributors on this list to view the choices and/or to order samples of complementary fabrics.

## Tissus pré-gradés et pré-testés

Dans le but d'offrir une grande variété de tissus, une liste de tissus pré-gradés et pré-testés par Artopex (incluant divers grades) est disponible sur le artopex.com. Veuillez vous référer au site internet des différents manufacturiers et distributeurs de tissus présentés sur cette liste afin de visualiser les choix offerts et/ou commander des échantillons pour ces tissus complémentaires.

Colours may vary from the actual colours due to the printing process used.

Please refer to samples for true colours.

Les couleurs sont aussi fidèles que les techniques d'impression le permettent.

Référez-vous aux échantillons pour les couleurs réelles.

## HEAD OFFICE / SIÈGE SOCIAL

800, rue Vadnais

Granby, Qc

J2J 1A7, CANADA

T: 450 378-0189

1 800 363-3040

F: 450 378-9712

artopex.com

artopex®